

PRODUCTBLAD : Emotion Pure

Omschrijving

Emotion Pure is een 100% houtvrij opdikkend ongestreken papier. Dit authentieke papier, met een voortreffelijke opaciteit, leent zich zeer goed voor vierkleurendrukwerk.

Eigenschappen

- Verkrijgbaar in de tinten High White, White en Natural.
- De opdikking van 1.5 geeft het Emotion veel dikte en body maar voelt niet zwaarder aan.
- Houtvrij en zuurvrij geproduceerd waardoor het papier verouderingsbestendig is.
- Kwalitatief boekpapier (romandruk) en zeer geschikt voor pockets, brochures, catalogi, magazines, mode publicaties ed.
- White en Natural geven een optimale leesbaarheid en de tint High White geeft een sublieme kleurweergave.
- Sub-brand van de Emotion papiercollectie.

Druk & afwerkingsadviezen

Emotion Pure is geschikt voor alle druk- en afwerkingstechnieken.

Technische gegevens

Emotion Pure 1.5 High White

Gramgewicht	g/m ²	80	100	120	150	200	240	300	400	ISO 536
Opdikking	cm ³ /g	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.40	1.40	1.4	ISO 534
Dikte	µm	116	145	174	217	290	336	420	560	ISO 534
Absolute vochtigheid	%	5.0	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0	6.5	6.5	NF EN ISO 20287
Relatieve vochtigheid	%	38	38	44	44	48	48	50	50	Sword measurement
Ruwheid bendtsen	MI/min	550	550	550	550	550	550	550	550	ISO 8791-2
Witheid	CIE	170	170	170	170	170	170	170	170	NF EN ISO 11475
Opaciteit	%	94	96	98	>98	>99	>99	>99	>99	ISO 2471

* verkrijgbaar vanuit fabrieksvoorraad

Emotion Pure 1.5 White

Gramgewicht	g/m ²	90	120	150	200	300	ISO 536
Opdikking	cm ³ /g	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	ISO 534
Dikte	µm	130	174	217	290	435	ISO 534
Absolute vochtigheid	%	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0	NF EN ISO 20287
Relatieve vochtigheid	%	38	44	44	48	48	Sword measurement
Ruwheid	MI/min	550	550	550	550	550	ISO 8791-2
Witheid	CIE	147	147	147	147	147	NF EN ISO 20287
Opaciteit	%	92.5	95	97	95	>99	ISO 2471

Emotion Pure 1.5 Natural

Gramgewicht	g/m ²	90	120	150	200	300	ISO 536
Opdikking	cm ³ /g	1.45	1.45	1.45	1.45	1.40	ISO 534
Dikte	µm	130	174	217	290	420	ISO 534
Absolute vochtigheid	%	5.0	5.5	5.5	6.0	6.5	NF EN ISO 20287
Relatieve vochtigheid	%	38	44	44	48	50	Sword measurement
Ruwheid	MI/min	550	550	550	550	550	ISO 8791-2
Witheid	CIE	75	75	75	75	75	NF EN ISO 20287
Opaciteit	%	91	93	95	>99	>99	ISO 2471

Certificeringen product:

FSC Mix gecertificeerd (duurzaam en verantwoord bosbeheer)

EU Ecolabel (EU milieu- en duurzaamheidskeurmerk)

ECF geproduceerd (Elemental Chlorine Free)

Certificeringen producent:

ISO 50001 (energiemanagementsysteem)

ISO 14001 (milieumanagement)