

DATASHEET B-Bond Classic

N.	Testonderdeel	Standaard index	Resultaat	Norm
1	Uiterlijk	Vlakte en luchtbel-vrij	Geslaagd	GB1729-79
2	Dikte droge folie	18+/-1µm	Geslaagd	GB/T1724-1979
3	Kleurtolerantie	Kleuren $\Delta E < 1.5$		GB1729-79
4	Viscositeit	T-4 110 +/- 10S/25°C	105S/25°C	GB1723-93
5	Glanzend	35°C of 95°C (of gebaseerd op klant eis)	Geslaagd	GB1743-79
6	T-Bending	<2T	2T	ASTM4145-83
7	MEK	Geen basis blootgesteld na 200 keer vegen (1000g+/- 100g)	Geslaagd	GB/T17748-99
8	Lijm	1MM*1MM*100/100	Geslaagd	GB/T1720-79
9	Potlood hardheid	>HB	2H	GB/T6739-96
10	Impact	12,7mm*300g*300mm	Geslaagd	GB1732-93
11	Kokend water	98°C +/-1° na 2 uur geen verandering	Geslaagd	GB/T1733-93
12	Aanbevolen PMT	210-232°C*100-120sec	Geslaagd	
13	Uithardingstijd	20-30s		