

Datasheet I-Stick Textile

De I-Stick Textile is een 100µ mat wit polyester weefsel met een acryl verwijderbare drukgevoelige lijmlaag voorzien van een backing. De I-Stick Textile is gemaakt zonder chloor en ftalaten. De combinatie van polyester en deze lijmlaag maakt dit product uniek en daardoor kan de I-Stick Textile van normale muuroppervlakken zonder lijmresten verwijderd worden. Dit materiaal is te bedrukken met solvent, eco-solvent, latex en UV inkten.

Toepassingen	De I-Stick Textile is ontworpen voor tijdelijke toepassing van stickers en afbeeldingen op de meeste soorten geverfde binnenmuren. Geschikt voor gladde, platte, glanzende en half glanzende geverfde ondergronden. Het oppervlak moet voor het aanbrengen glad en schoon zijn. Raadpleeg de verffabrikant voor de juiste uithardingstijd voor het aanbrengen van I-Stick Textile op pas geverfde oppervlakken. Niet ontworpen voor gecoate, behandelde oppervlakken van roestvrij staal, messing of brons.	
Dikte	Toplaag	100µ
	Lijmlaag	33,5 G / m ²
	Backing	170 µ
	(Diktevariatie +/- 10%)	
Dimensionale stabiliteit	Goed.	
Temperatuurbereik	Minimale aanbrengtemperatuur + 5 ° C. Bedrijfstemperatuur -5 ° C tot + 93° C.	
Duurzaamheid interieur	Tot 5 jaar.	
Verwijderbaarheid	Verwijderbaar tot 6 maanden onder normale blootstellingsomstandigheden en toepassingen binnenshuis. Het verwijderen van muurstof moet gebeuren onder een hoek van 180 °.	
Hechting	aan standaard testpanelen	4 tot 12 oz. /in.
	Getest volgens PSTC-101 Method A procedures met 24 uur stilstand bij 21°C en 50% relatieve vochtigheid. Typische waarden. Individuele waarden kunnen variëren. Hechting aan wandoppervlakken kan variëren. Test grondig voor productie.	
Opslagstabiliteit	6 maanden houdbaar bij opslag bij 21 ° C en 50% relatieve vochtigheid.	

Chloor en ftalaten worden niet opzettelijk toegevoegd aan de formulering van I-Stick Textile. Er is een mogelijkheid van sporenbesmetting tijdens de productie van grondstoffen.

Datasheet I-Stick Textile

De informatie is gebaseerd op onze kennis en ervaring in de praktijk. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke invloeden tijdens de verwerking en het gebruik raden we u aan onze producten voor uw eigen doeleinden te testen in speciale toepassingen. Een juridisch bindende verzekering van bepaalde eigenschappen kan niet worden afgeleid uit onze informatie. Toleranties in de gegevens met ca. 5% liggen binnen het toegestane bereik, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle informatie zonder garantie.