

Anti-slip Printfoam

Omschrijving	Waarde	Eenheid	Testmethode
Basisstof	Garen met een hoge sterktegraag 100% PES		DIN EN ISO2060
Constructie	300X300, 75X42	Denier	DIN60001
Totaal gramgewicht	800g	g/ m ²	DIN53352 BS3424 method5A
Trekkracht	Kromming : 1900	N/5cm	DIN53354 BS3424 method6A
	Inslag : 1700		
Scheurkracht	Kromming : 70	N	DIN53356 BS3424 method 7A
	Inslag : 30		
Hechting tussenlagen	60	N/5cm	DIN53357 BS3425 method9B
Temperatuurgebruik	-20 tot 70	C°	DIN 53372 BS3424 method10
Flame retardancy	B1		
Lacquering	Niet van toepassing		

Bovengenoemde waarde zijn indicatief, waarden kunnen tot 5% afwijken.